

# ERTALON 6SA

POLYAMID (PA 6)

Tento materiál představuje optimální kombinaci mechanické pevnosti, tuhosti, tlumící schopnosti a odolnosti proti opotřebení. Uvedené vlastnosti, společně s příznivými elektroizolačními vlastnostmi a dobrou odolností proti působení chemikálií, řadí ERTALON 6 SA do skupiny materiálů univerzálně použitelných v oblasti konstrukce i údržby.

## Fyzikální vlastnosti (indikativní hodnoty ▶)

VLASTNOSTI	Zkoušeno: ISO / IEC	Jednotky	Hodnoty
Barva	—	—	natural/bílá černá
Hustota	1183	g/cm <sup>3</sup>	1,14
Nasákovost vodou:			
- po 24/96 hod, ponoření ve vodě 23°C (1)	62	mg	86/168
	62	%	1,28 / 2,50
- na vzduchu při 23°C a 50% relativní vlhkosti	—	%	2,6
- při ponoření ve vodě 23°C	—	%	9
<b>Tepelné vlastnosti (2)</b>			
Teplota tání	—	°C	220
Teplota zeskelnění (3)	—	°C	—
Tepelná vodivost při 23°C	—	W / (K.m)	0,28
Koeficient lineární tepelné roztažnosti:			
- průměrná hodnota mezi 23 - 60°C	—	m/(m.K)	90.10 <sup>-6</sup>
- průměrná hodnota mezi 23 - 100°C	—	m/(m.K)	105.10 <sup>-6</sup>
Teplota deformace při zatížení:			
- metoda A: 1,8 MPa	+	75	°C
			70
Maximální provozní teplota na vzduchu:			
- krátkodobá (4)	—	°C	160
- trvalá: po dobu 5000 / 20000 h (5)	—	°C	85/70
Minimální provozní teplota (6)	—	°C	- 40
Hořlavost (7)			
- "kyslíkový index"	4589	%	25
- UL 94 (tloušťka vzorku 1,6 mm)	—	—	HB / HB
<b>Mechanické vlastnosti při 23°C (8)</b>			
Zkouška tahem (9):			
- mez kluzu / napětí při přetržení (10)	+	527	MPa
	++	527	MPa
			80 / -
			45 / -
- deformace při přetržení (10)	+	527	%
	++	527	%
			> 50
			> 100
- modul pružnosti (11)	+	527	MPa
	++	527	MPa
			3300
			1425
Zkouška tlakem (12):			
- tlak, jenž způsobí 1/ 2 / 5 % deformaci (11)	+	604	MPa
			24 / 46 / 80
Zkouška odolnosti proti tečení v tlaku (9):			
- tlak, jenž způsobí 1% deformaci	+	899	MPa
za 1000 hod, ( $\sigma_{1/1000}$ )	++	899	MPa
			18
			7
Rázová houževnatost - Charpy (13)	+	179/1eU	kJ/m <sup>2</sup>
Vrubová houževnatost - Charpy	+	179/1eA	kJ/m <sup>2</sup>
Vrubová houževnatost - Izod	+	180/2A	kJ/m <sup>2</sup>
	++	180/2A	kJ/m <sup>2</sup>
			5,5
			15
Tvrdost (metoda kuličkou) (14)	2039-1	N/mm <sup>2</sup>	150
Tvrdost podle Rockwella (14)	2039-2	—	M 85
<b>Elektrické vlastnosti při 23°C</b>			
Elektrická pevnost (15)	+	(60243)	kV/mm
	++	(60243)	kV/mm
			25
			16
Vnitřní odpor	+	(60093)	Ω . cm
	++	(60093)	Ω . cm
			> 10 <sup>14</sup>
			> 10 <sup>12</sup>
Povrchový odpor	+	(60093)	Ω
	++	(60093)	Ω
			> 10 <sup>13</sup>
			> 10 <sup>12</sup>
Relativní permitivita $\epsilon_r$ : - při 100 Hz	+	(60250)	—
	++	(60250)	—
			3,9
			7,4
Relativní permitivita $\epsilon_r$ : - při 1 Hz	+	(60250)	—
	++	(60250)	—
			3,3
			3,8
Disipační činitel tan $\delta$ : - při 100 Hz	+	(60250)	—
	++	(60250)	—
			0,019
			0,13
Disipační činitel tan $\delta$ : - při 1 Hz	+	(60250)	—
	++	(60250)	—
			0,021
			0,06
Odolnost proti plazivým proudům (CTI)	+	(60112)	—
	++	(60112)	—
			600

## Výrobní program:

Tyče: Ø 5 - 320 mm - Fólie/Desky: tloušťka 0,5 - 100 mm - Trubky: 20 až 100 mm

# EPP Plasty a.s.

Vídeňská 99, Brno 639 00

tel.: 702 166 076

www.eppplasty.cz

## ISO 9001

### Poznámky:

+ : měřeno na suchých vzorcích

++: měřeno na vzorcích v rovnováze se standardní atmosférou: 23°C, rel. vlhkost 50% (většinou odvozeno z literatury)

(1) Podle metody 1 normy ISO 62 a provedeno na disích Ø 50 x 3 mm.

(2) Uvedené hodnoty pro tyto vlastnosti jsou většinou odvozeny z údajů uváděných výrobci surovin nebo jiné literatury.

(3) Hodnoty pro tuto vlastnost jsou uváděny pouze u amorfních materiálů. Nejsou uváděny u materiálů semi-kristalických.

(4) Pouze pro krátkodobé zatížení (několik hodin) v situacích, kdy materiál je zatížen jen velmi málo nebo vůbec.

(5) Po uplynutí této doby dochází ke snížení tahové pevnosti asi na 50% původní hodnoty.

Uvedené teploty vycházejí z probíhající teplotní oxidační degradace, která způsobuje změnu vlastnosti. Stejně jako u všech ostatních termoplastů závisí maximální přípustná provozní teplota v mnoha případech zejména na době trvání a rozsahu hodnot mechanických napětí (hlavně rázů), jímž je materiál vystaven.

(6) Rázová houževnatost klesá se snižující se provozní teplotou. Minimální přípustná provozní teplota je určena prakticky rozsahem, v němž je materiál vystaven rázům. Uvedené hodnoty vycházejí z nepříznivých rázových podmínek a v důsledku toho nemusí být pokládány za absolutní použitelné limity.

(7) Tyto **odhadované** hodnoty jsou většinou odvozeny z údajů uváděných dodavatele surovin. Nemají vyjadřovat rizika, která hrozí ve skutečných podmínkách požárního ohrožení. Pro tyto materiály neexistují "žluté karty" dle specifikace UL 94.

(8) Hodnoty uvedené pro tyto vlastnosti suchých materiálů (+) jsou většinou průměrné hodnoty odvozené ze zkoušek provedených na vzorcích obrobených z tyčí o Ø 40 - 60 mm. U materiálů ERTACETAL, ERTALYTE a PC 1000 můžeme vzhledem k jejich velmi nízké absorpcii vody uvažovat, že hodnoty pro suché materiály (+) jsou stejně jako pro nasycené materiály (++).

(9) Zkušební vzorky: Typ 1 B.

(10) Zkušební rychlosť: 20 mm/min. (5mm/min pro ERTALON 66-GF30, ERTACETAL H-TF a ERTALYTE TX).

(11) Zkušební rychlosť: 1 mm/min.

(12) Zkušební vzorky:

válečky Ø 12 x 30 mm.

(13) Použité kryvadlo : 15 J.

(14) Zkušební vzorky tloušťky 10 mm.

(15) Elektrody : 25/75 koaxiální válečkové, v transformátorovém oleji podle IEC 60296, zkušební vzorky o síle 1 mm, přírodní (bílý) materiál. Je důležité si uvědomit, že dielektrická pevnost černých materiálů (ERTALON 6SA, ERTALON 66 SA, ERTACETAL a ERTALYTE) může dosahovat pouze 50% hodnoty naměřené u přírodních (bílých) materiálů.

(16) Uvedené hodnoty neplatí pro **fólie** ERTALYTE.

► Hodnoty uvedené v tabulce slouží jako pomůcka pro volbu materiálu, popisují běžný rozsah vlastností materiálů, nejsou garantovány a neměly by být použity ke stanovení limitů materiálů nebo použity samostatně jako základ konstruktérského návrhu. ERTALON 66-GF30 je anizotropní materiál, a proto se jeho vlastnosti liší ve směru rovnoběžném se skelnými vlákny od směru kolmého na vlákna.