

# ERTACETAL H

POLYOXIMETYLEN (POM-H)

Jedná se o čistý acetalový homopolymer (POM-H). ERTACETAL H má vyšší mechanickou pevnost, tuhost, tvrdost a odolnost proti tečení než POM-C. Vyznačuje se nižší tepelnou roztažností a má i lepší odolnost proti otěru. ERTACETAL H se velmi dobře obrábí a je velmi vhodný pro výrobu přesných mechanických součástí.

**EPP Plasty a.s.**  
Vídeňská 99, Brno 639 00  
tel.: 702 166 076  
[www.eppplasty.cz](http://www.eppplasty.cz)

**ISO 9001**

## Fyzikální vlastnosti (indikativní hodnoty ▶)

VLASTNOSTI	Zkoušeno: ISO / IEC	Jednotky	Hodnoty
Barva	—	—	bílá černá
Hustota	1183	g/cm <sup>3</sup>	1,43
Nasákovost vodou:			
- po 24/96 hod, ponoření ve vodě 23°C (1)	62 62	mg %	18 / 36 0,21 / 0,43
- na vzduchu při 23°C a 50% relativní vlhkosti	—	%	0,20
- při ponoření ve vodě 23°C	—	%	0,85
<b>Teplé vlastnosti (2)</b>			
Teplota tání	—	°C	175
Teplota zeskelnění (3)	—	°C	—
Teplá vodivost při 23°C	—	W / (K.m)	0,31
Koefficient lineární teplé roztažnosti:			
- průměrná hodnota mezi 23 - 60°C	—	m/(m.K)	95.10 <sup>-6</sup>
- průměrná hodnota mezi 23 - 100°C	—	m/(m.K)	110.10 <sup>-6</sup>
Teplota deformace při zatížení:			
- metoda A: 1,8 MPa	+	75	°C 115
Maximální provozní teplota na vzduchu:			
- krátkodobá (4)	—	°C	150
- trvalá: po dobu 5000 / 20000 h (5)	—	°C	105 / 90
Minimální provozní teplota (6)	—	°C	- 50
Hořlavost (7)			
- "kyslíkový index"	4589	%	15
- UL 94 (tloušťka vzorku 1,6 mm)	—	—	HB / HB
<b>Mechanické vlastnosti při 23°C (8)</b>			
Zkouška tahem (9):			
- mez kluzu / napětí při přetření (10)	++ ++	MPa MPa	78 / - 78 / -
- deformace při přetření (10)	++ ++	% %	35 35
- modul pružnosti (11)	++ ++	MPa MPa	3600 3600
Zkouška tlakem (12):			
- tlak, jenž způsobí 1/ 2 / 5 % deformaci (11) +	604	MPa	22 / 40 / 75
Zkouška odolnosti proti tečení v tlaku (9):			
- tlak, jenž způsobí 1% deformaci za 1000 hod, ( $\sigma_{1/1000}$ )	++ ++	MPa MPa	15 15
Rázová houževnatost - Charpy (13)	+	179/1eU	kJ/m <sup>2</sup> ≥ 200
Vrubová houževnatost - Charpy	+	179/1eA	kJ/m <sup>2</sup> 10
Vrubová houževnatost - Izod	+	180/2A	kJ/m <sup>2</sup> 10
	++	180/2A	kJ/m <sup>2</sup> 10
Tvrdost (metoda kuličkou) (14)	2039-1	N/mm <sup>2</sup>	160
Tvrdost podle Rockwella (14)	2039-2	—	M 88
<b>Elektrické vlastnosti při 23°C</b>			
Elektrická pevnost (15)	++ ++	(60243) (60243)	kV/mm kV/mm
Vnitřní odpor	++ ++	(60093) (60093)	Ω . cm Ω . cm
Povrchový odpor	++ ++	(60093) (60093)	Ω Ω
Relativní permitivita $\epsilon_r$ :	- při 100 Hz - při 1 Hz	(60250) (60250) (60250) (60250)	— — — —
Relativní permitivita $\epsilon_r$ :	- při 1 Hz	(60250) (60250)	3,8 3,8
Disipační činitel tan δ:	- při 100 Hz - při 1 Hz	(60250) (60250) (60250)	0,003 0,003 0,008
Disipační činitel tan δ:	- při 1 Hz	(60250) (60250)	0,008 0,008
Odolnost proti plazivým proudům (CTI)	++ ++	(60112) (60112)	— —
			600 600

## Výrobní program:

## Poznámky:

- + : měřeno na suchých vzorcích
  - ++: měřeno na vzorcích v rovnováze se standardní atmosférou: 23°C, rel. vlhkost 50% (většinou odvozeno z literatury)
  - (1) Podle metody 1 normy ISO 62 a provedeno na discích Ø 50 x 3 mm.
  - (2) Uvedené hodnoty pro tyto vlastnosti jsou většinou odvozeny z údajů uváděných výrobci surovin nebo jiné literatury.
  - (3) Hodnoty pro tuto vlastnost jsou uváděny pouze u amorfních materiálů. Nejsou uváděny u materiálů semi-kristalických.
  - (4) Pouze pro krátkodobé zatížení (několik hodin) v situacích, kdy materiál je zatížen jen velmi málo nebo vůbec.
  - (5) Po uplynutí této doby dochází ke snížení tahové pevnosti asi na 50% původní hodnoty. Uvedené teploty vycházejí z probíhající teplotní oxidační degradace, která způsobuje změnu vlastností. Stejně jako u všech ostatních termoplastů závisí maximální přípustná provozní teplota v mnoha případech zejména na době trvání a rozsahu hodnot mechanických napětí (hlavně rázu), jímž je materiál vystaven.
  - (6) Rázová houževnatost klesá se snížující se provozní teplotou. Minimální přípustná provozní teplota je určena prakticky rozsahem, v němž je materiál vystaven rázům. Uvedené hodnoty vycházejí z nepříznivých rázových podmínek a v důsledku toho nemusí být pokládány za absolutní použitelné limity.
  - (7) Tyto odhadované hodnoty jsou většinou odvozeny z údajů uváděných dodavatele surovin. Nemají vyjadřovat rizika, která hrozí ve skutečných podmínkách požárního ohrožení. Pro tyto materiály neexistují "žluté karty" dle specifikace UL 94.
  - (8) Hodnoty uvedené pro tyto vlastnosti suchých materiálů (+) jsou většinou průměrné hodnoty odvozené ze zkoušek provedených na vzorcích obroběných z tyčí o Ø 40 - 60 mm. U materiálů ERTACETAL, ERTALYTE a PC 1000 můžeme vzhledem k jejich velmi nízké absorpcii vody uvažovat, že hodnoty pro suché materiály (+) jsou stejné jako pro nasycené materiály (++) .
  - (9) Zkušební vzorky: Typ 1 B.
  - (10) Zkušební rychlosť: 20 mm/min.  
(5mm/min pro ERTALON 66-GF30, ERTACETAL H-TF a ERTALYTE TX).
  - (11) Zkušební rychlosť: 1 mm/min.
  - (12) Zkušební vzorky:  
válečky Ø 12 x 30 mm.
  - (13) Použité kyvadlo : 15 J.
  - (14) Zkušební vzorky tloušťky 10 mm.
  - (15) Elektrody : 25/75 koaxiální válečkové, v transformátorovém oleji  
podle IEC 60296, zkušební vzorky o síle 1 mm, přírodní (bílý) materiál. Je důležité si uvědomit, že dielektrická pevnost černých materiálů (ERTALON 6 SA, ERTALON 66 SA, ERTACETAL a ERTALYTE) může dosahovat pouze 50% hodnoty naměřené u přírodních (bílých) materiálů.
  - (16) Uvedené hodnoty neplatí pro fólie ERTALYTE.
- Hodnoty uvedené v tabulce slouží jako pomůcka pro volbu materiálu, popisují běžný rozsah vlastností materiálů, nejsou garantovány a neměly by být použity ke stanovení limitů materiálů nebo použity samostatně jako základ konstruktérského návrhu. ERTALON 66-GF30 je anizotropní materiál, a proto se jeho vlastnosti liší ve směru rovnoběžném se skelnými vlákny od směru kolmého na vlákna.

**Tyče: Ø 5 - 200 mm - Fólie/Desky: tloušťka 8 - 50 mm**